

TECHNISCHES MERKBLATT

Fachinformationen für Planer und Verarbeiter

REESA Spachtelvlies G50


REG50

Werkstoff

Spezialappretiertes, mineralisches Glasfaservlies, welches zum rationellen Glätten sowie zum Armieren von Untergründen in Innenbereich eingesetzt wird. Die Einbettung erfolgt in geeignete Dispersionsspachtelmassen. Das Oeko-Tex zertifizierte Spachtelvlies ist verrottungsfest, dimensionsstabil und rissarmierend gegenüber Rissart A.1, entsprechend der Klassifizierung im BFS-Merkblatt Nr. 19.

Anwendung

REESA Spachtelvlies G50 ist ein rationeller Wandbelag für den Objekt- und Privatbereich im Innenraum.



Untergrundprüfung

Siehe VOB, DIN 18363. BFS-Merkblatt beachten!

Der Untergrund muss abgebunden, eben, fest, tragfähig, trocken und frei von trennend wirkenden Substanzen sein. Nicht haftende, blätternde und spröde Altanstriche sowie Tapeten restlos entfernen.

REESA – SYSTEMVORSCHLAG

Grundierung

Raue, unebene Untergründe glätten, Risse/Löcher mit Spachtelmasse ausgleichen, große Flächen mit Glättputz bearbeiten.

Untergründe entsprechend ihrer Beschaffenheit und Saugfähigkeit grundieren. Die Grundierungen sind so zu verdünnen, dass sie matt aufrocknen. Glanzstellen etc. sind zu vermeiden.

Verarbeitung

Nicht unter + 8 °C Raum- und Oberflächentemperatur verarbeiten und Strukturunterschiede vermeiden.

Geeignete Spachtelmassen vollflächig auf den Untergrund auftragen und mit einer Zahnkelle (Zahnung 4 x 6 x 4mm) gleichmäßig durchkämmen. REESA Spachtelvlies G50 in die nasse Spachtelschicht blasen- und faltenfrei einlegen und gleichmäßig mit einer Glättkelle eindrücken. Folgebahnen mit 5cm Überlappung anlegen und im Doppelnahschnitt verarbeiten. Die gesamte Fläche mit einer Glättkelle bearbeiten, so dass eine gradfreie Oberfläche entsteht.

Anstrichaufbau

Nach Trocknung der Spachtelmasse erfolgen den jeweiligen Anforderungen entsprechende Anstriche, z.B. mit REESA Titanmatt Wandfarbe oder REESA Seidenmatt Latexfarbe.

Bitte technische Merkblätter der einzelnen Produkte beachten!

Der aufgeführte Beschichtungsaufbau bzw. –vorschlag entbindet den Verarbeiter nicht von einer eigenverantwortlichen Untergrundprüfung und –beurteilung.

TECHNISCHES MERKBLATT

Fachinformationen für Planer und Verarbeiter

REESA Spachtelvlies G50

REG50

Technische Daten

Anwendungsbereich:	Innen
Werkstofftyp:	Überstreichbare Wandbekleidung
Qualitätsreihe:	REG50
Temperatur / Verarbeitungsgrenze:	Untergrund- und Lufttemperatur mindestens + 8 °C
Trockenzeit bei +18°C:	Ca. 7 - 12 Stunden
Rollenmaß:	Ca. 100 cm x 50 m
Flächengewicht:	Ca. 50 g/m²
Brandverhalten:	Brandzertifiziert gem. DIN EN 13501 - 1:2007, Kl. B-s1, d0
Reinigung von Arbeitsgeräten:	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Lagerung:	Rollen sauber und trocken lagern.
Kennzeichnung lt. Gefahrstoffverordnung:	Entfällt
Wichtige Hinweise	Bautechnische Risse können mit diesem Material nicht dauerhaft saniert werden!

Anmerkung: Die Ausführungen in diesem technischen Merkblatt basieren auf praktischen Erfahrungen. Sie entbinden nicht davon, genannte Werkstoffe selbstverantwortlich auf Eignung zu prüfen. Bei Fragen hinsichtlich der Verarbeitungsvorschläge bitte Fachberatung unserer anwendungstechnischen Abteilung anfordern. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsverfahren kann aus den Angaben dieses technischen Merkblattes eine Rechtsverbindlichkeit nicht übernommen werden. Mit Erscheinen einer, durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage, verliert die vorliegende Ausgabe ihre Gültigkeit.

Ausgabe-Datum: 05/2025