REESA®
Macht Farbe zum Erlebnis. Seit 1888.

T E C H N I S C H E S M E R K B L A T T

Fachinformationen für Planer und Verarbeiter

REESA Raufaser grob — RERAU
REESA Raufaser grob Großrolle — RERAUGR

Werkstoffe

REESA Raufaser grob und Raufaser grob Großrolle sind Wandbekleidungen, die aus mehreren Papierschichten mit eingearbeiteten strukturgebenden Holzfasern besteht. Zur Produktion werden zu 90 % Recyclingfasern und Zellstoff eingesetzt. REESA Raufaser grob und Raufaser grob Großrolle sind frei von PVC, gesundheitsgefährdenden Weichmachern und Lösungsmitteln und sind nach DIN 52615 wasserdampfdurchlässig. Allergiker geeignet.

Anwendung

REESA Raufaser grob und Raufaser grob Großrolle können auf allen tapezierfähigen Untergründen im Innenbereich eingesetzt werden.

Untergrundprüfung

Siehe VOB, Teil C, DIN 18363.

Der Untergrund muss abgebunden, eben, fest, tragfähig, trocken, sauber und frei von trennend wirkenden Substanzen sein.

Nicht haftende, blätternde und spröde Altanstriche restlos entfernen. Kreidende und saugende Untergründe sind vorher mit geeigneter Grundierung zu festigen. Von Schimmelpilzen befallene Untergründe sind fachgerecht zu reinigen.

Die BFS-Merkblätter Nr. 7 und Nr. 16 sind zu beachten.

REESA – SYSTEMVORSCHLAG

Grundierung

Im Bedarfsfall Untergründe entsprechend ihrer Beschaffenheit und Saugfähigkeit fachgerecht grundieren.
Bitte Technische Merkblätter der einzelnen Produkte beachten.

Verklebung

Bahnen auf benötigte Wandhöhe plus Zugabe zuschneiden und die Rückseite mit Hilfe eines Kleistergerätes oder von Hand gleichmäßig, z.B. mit REESA Vlies- und Tapetenkleber 2W005, einkleistern. Die einzelnen Bahnen 2/3 zu 1/3 zusammenlegen und die Seitenränder aufeinander legen. Dadurch wird die Austrocknung verhindert. Schlaufen nicht knicken. Nach einer Weichzeit von ca. 5 – 10 Minuten kann die Raufaser tapeziert werden. Die Bahnen lotrecht mit Tapezierbürste oder Gummirolle andrücken. Überlängen abschneiden bzw. abreißen.

Anstrichaufbau

Nach Trocknung erfolgen den jeweiligen Anforderungen entsprechende Anstriche, z.B. mit REESA Latexfarbe oder REESA Dispersionen.

REESA Raufaser grob ist mehrfach überstreichbar.

Technische Merkblätter der einzelnen Produkte beachten!

Die aufgeführten Beschichtungsaufbauten bzw. Vorschläge entbinden den Verarbeiter nicht von einer eigenverantwortlichen Untergrundprüfung und –beurteilung.

Suding & Soeken GmbH & Co. KG · Lack- und Farbenfabrik seit 1888 · Funkschneise 8 · 28309 Bremen · Deutschland
Telefon + 49 (0) 421 41 00 2-0 · Telefax + 49 (0) 421 45 13 · E-Mail: info@reesa.de · Internet: www.reesa.de

REESA®
Macht Farbe zum Erlebnis. Seit 1888.

T E C H N I S C H E S M E R K B L A T T

Fachinformationen für Planer und Verarbeiter

REESA Raufaser grob — RERAU
REESA Raufaser grob Großrolle — RERAUGR

Technische Daten

Anwendungsbereich:	Innen
Werkstofftyp:	Überstreichbare Wandbekleidung
Qualitätsreihe:	RERAU / RERAUGR
Temperatur / Verarbeitungsgrenze:	Untergrund und Lufttemperatur mindestens + 10 °C
Trockenzeit bei 20°C / 65% rel. Luftfeuchtigkeit:	Überarbeitbar über Nacht. Bei niedrigeren Temperaturen und höheren rel. Luftfeuchten können sich die Trockenzeiten verlängern.
Rollenmaß RERAU:	Normalrolle: 33,5 x 0,53 m / Kartoninhalt: 6 Rollen
Rollenmaß RERAUGR:	Großrolle: 125 x 0,75 m / Kartoninhalt: 1 Rolle
Reinigung von Arbeitsgeräten:	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Lagerung:	Rollen stehend und trocken lagern.
Entsorgung:	Beschichtete Raufasertapeten können als Restmüll entsorgt werden.
Brandschutzklasse:	„B-s1,d0“ nach DIN EN 13 501-1 (entspricht der DIN 4102-1 [B1] schwer entflammbar.
Wasserdampfdurchlässigkeit:	Entspricht einer diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke von ca. 0,01 m (nach DIN 52 615).

Anmerkung: Die Ausführungen in diesem technischen Merkblatt basieren auf praktischen Erfahrungen. Sie entbinden nicht davon, genannte Werkstoffe selbstverantwortlich auf Eignung zu prüfen. Bei Fragen hinsichtlich der Verarbeitungsvorschläge bitte Fachberatung unserer anwendungstechnischen Abteilung anfordern. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsverfahren kann aus den Angaben dieses technischen Merkblattes eine Rechtsverbindlichkeit nicht übernommen werden. Mit Erscheinen einer, durch technischen Fortschritt bedingten, Neuauflage verliert die vorliegende Ausgabe ihre Gültigkeit.
Ausgabe-Datum: 03/2021

Suding & Soeken GmbH & Co. KG · Lack- und Farbenfabrik seit 1888 · Funkschneise 8 · 28309 Bremen · Deutschland
Telefon + 49 (0) 421 41 00 2-0 · Telefax + 49 (0) 421 45 13 · E-Mail: info@reesa.de · Internet: www.reesa.de