

TECHNISCHES MERKBLATT

Fachinformationen für Planer und Verarbeiter

REESA Fassaden-Feinspachtel

RESFASPFEIN

Dispersionsspachtel

Werkstoff

REESA Fassaden-Feinspachtel ist eine verarbeitungsfertige, zementfreie Dispersions-Spachtelmasse für Feinspachtelungen mit einer maximalen Schichtdicke von 1 mm. Der Werkstoff ist diffusionsfähig, besitzt eine gute Untergrundhaftung, ist spannungsarm und lässt sich auf „Null“ ausziehen.

Anwendung

Die leicht ziehbare Spachtelmasse eignet sich für flächige Feinspachtelungen sowie zur Ausbesserung kleinerer Fehlstellen in Putz und Beton.



Untergrundprüfung

Siehe VOB, Teil C, DIN 18363.

Der Untergrund muss abge bunden, fest, tragfähig, trocken, sauber und frei von trennend wirkenden Substanzen sein. Nichthaftende, blätternde und spröde Altanstriche restlos entfernen. Anstrichflächen fachgerecht vorarbeiten.

REESA – SYSTEMVORSCHLAG

Grundierung

Untergründe entsprechend ihrer Beschaffenheit und Saugfähigkeit grundieren. Stark saugende Untergründe mit REESA Tiefgrund oder REESA Grund-OL, falls notwendig 2 x nass in nass, grundieren. Alte, tragfähige Dispersionsanstriche unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften mit Hochdruckwasserstrahl reinigen. Glänzende Oberflächen anrauen und ein Voranstrich mit REESA Grundierfarbe ausführen.

Die Grundierungen sind mit dem entsprechenden Lösungsmittel so zu verdünnen, dass sie matt auf trocknen; Glanzstellen sind zu vermeiden. Bitte Technische Merkblätter der einzelnen Produkte beachten.

Spachtelverarbeitung

REESA Fassaden-Feinspachtel bis zu einer max. Schichtdicke von 1 mm pro Arbeitsgang mit einer Edelstahlkelle auf den Untergrund auftragen und gleichmäßig glätten bis eine planebene Fläche erzielt ist. Spachtelgrate nach leichtem Anziehen nachglätten. Nachfolgende Anstriche erst nach vollständiger Durch trocknung der gespachtelten Fläche durchführen.

Schlussanstrich

Mit REESA Fassadenspachtel vorgearbeitete Flächen können mit Dispersionsfarben sowie Dispersionsputzen überarbeitet werden. Technische Merkblätter der einzelnen Produkte beachten!

TECHNISCHES MERKBLATT

Fachinformationen für Planer und Verarbeiter

REESA Fassaden-Feinspachtel

RESFASPFEIN

Technische Daten

Anwendungsbereich:	Außen
Werkstofftyp:	Dispersionsspachtel
Qualitätsreihe:	RESFASPFEIN
Temperatur / Verarbeitungsgrenze:	Untergrund und Lufttemperatur mindestens + 5 °C / 65% Luftfeuchte. Nicht über 30 °C, bei direkter Sonneneinstrahlung sowie bei Regen oder starkem Wind verarbeiten.
Verarbeitung:	Spachtel oder Glättekelle
Verbrauch*1:	Ca. 500 - 800g/m ² je nach Schichtstärke
Lieferviskosität:	Applikationsfertig
Verdünnung:	Nach Bedarf mit Wasser
Trockenzeit bei 20°C / 65% rel. Luftfeuchtigkeit:	Überarbeitbar frühestens nach 24 Stunden. Bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchte verlängert sich die Zeit.
Wasserdurchlässigkeitsrate:	W-Wert < 0,1 Kg/(m ² ·h ^{0,5}), entspricht der Kl. W3 "niedrig" nach DIN EN 1062.
Wasserdampfdurchlässigkeit:	Sd-Wert ≤ 0,14 m, entspricht der Kl. V1 (hoch) nach DIN EN 1062.
Dichte:	Ca. 1,8 g/cm ³
Reinigung von Arbeitsgeräten:	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Gebindegröße / Verpackung:	25-kg-Kunststoffeimer
Lagerung:	Anbruchgebinde luftdicht verschließen. Ware stets kühl aber frostfrei lagern.
Lagerzeit:	Ca. 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde.
Kennzeichnung lt. Gefahrstoffverordnung:	Siehe Sicherheitsdatenblatt nach EU-Richtlinie. Enthält Konservierungsmittel.
GISCODE:	BSW20

Anmerkung: Die Ausführungen in diesem technischen Merkblatt basieren auf praktischen Erfahrungen. Sie entbinden nicht davon, genannte Werkstoffe selbstverantwortlich auf Eignung zu prüfen. Bei Fragen hinsichtlich der Verarbeitungsvorschläge bitte Fachberatung unserer anwendungstechnischen Abteilung anfordern. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsverfahren kann aus den Angaben dieses technischen Merkblattes eine Rechtsverbindlichkeit nicht übernommen werden. Mit Erscheinen einer, durch technischen Fortschritt bedingten, Neuauflage verliert die vorliegende Ausgabe ihre Gültigkeit.

Ausgabe-Datum: 04/2023